



Bezugstyp:	Polyurethan	
Mögliche Anwendungen:	Fountain rollers for flexographic printing process in cardboard industry	
Härtebereich:	60, 65 Shore A	
Erhältliche Farben:	blau	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 70°C / Höchstwert 90°C kontinuierlich 50°C / Höchstwert 50°C
Eigenschaften und Vorteile:	Good resistance to water based inks, water based paints and cleaning solvents Very good resistance to abrasion and tear strength Exceptionnal resistance to punching Excellent resilience which allows to apply less pressure Excellent transfer properties	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Gut Sehr gut Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water and compatible solvents	
Bemerkungen:	The life time of a HANNEFLEX fountain roll can be 6 times longer than the life time of a fountain roll covered with classical rubber, used in the good conditions	