



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Plain Press roll in contact with Felt, soft smoothing press, Baby press	
<b>Härtebereich:</b>	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
<b>Erhältliche Farben:</b>	schwarz	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	Standart 20 mm	max. 25 mm
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 120°C
<b>Eigenschaften und Vorteile:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- water resistance</li><li>- Impact resistance</li><li>- Profile and hardness stability in operation</li></ul>	
<b>Internes Kühlung:</b>	recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until 5°C < dT < 10°C	
<b>Mögliches Oberflächendesign:</b>	P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Gut Gut Gut Gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet
<b>Bemerkungen:</b>	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	