NipFoil-HT

Bezugstyp:	Silikon-Gummi
Mögliche Anwendungen:	Hoch-Temperatur Anwendungen bei der Herstellung und Konversion von Plastikfolie und von flexibeler Verpackung Kaschierwalzen, Niprollen, Rollen am Ofeneingang und -ausgang Presseurwalzen für den Leimauftrag und Hot-Melt
Härtebereich:	60, 70, 80 Shore A
Erhältliche Farben:	rot
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken — kontinuierlich 230°C / Höchstwert 250°C naß — kontinuierlich 60°C / Höchstwert 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Hervorragende Temperaturwiderstand Hervorragende Ozon- und UV-Widerstand Neutral zu Plastikfolie und zu den meisten Substraten Stark leimabstoßend und anti-klebend Gute elektrische Isolator
Spezifische Eigenschaften:	Antihaft/dehäsives Verhalten Eigenschaften
Chemische Widerstand:	Säuren: Mäßig Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Sehr gut Ozon: Ausgezeichnet Öle und Fette: Gut Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Nicht geeignet Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Mäßig
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Warm) wasser, Seife, Alkohole, industriale Reiniger, Leichtsäure, Essig