# NipFoil-HT

| | |
|---|---|
| **Type de revêtement:** | Caoutchouc silicone |
| **Applications possibles:** | Applications à haute température dans le domaine de la production et de la conversion de films plastiques et d'emballages souples<br><br>Rouleaux de complexage et de nip, rouleaux entrée/sortie four<br><br>Contreparties d'encollage à froid et à chaud (hot-melt) |
| **Gamme de dureté:** | 60, 70, 80 Shore A |
| **Couleurs disponibles:** | rouge |
| **Epaisseur conseillée:** | min. 10 mm - max. 20 mm |
| **Résistance à la température:** | Sec: continu 230°C / en pointe 250°C<br>Humide: continu 60°C / en pointe 80°C |
| **Propriétés et avantages:** | Excellente résistance à la température<br><br>Excellente résistance à l'ozone et aux rayons UV<br><br>Comportement neutre vis-à-vis de film plastique et d'autres substrats<br><br>Très bon comportement anti-collant, répulsif à la colle<br><br>Excellent isolateur électrique |
| **Caractéristiques:** | Anti-collant |
| **Résistance chimique:** | Solutions acides: Moyen<br>Solutions alcalines: Bon<br>Eau chaude et vapeur: Très bon<br>Ozone: Excellent<br>Huiles et matières grasses: Bon<br>Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Pas bon<br>Solvants chlorés: Pas bon<br>Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Moyen |
| **Produits de nettoyage conseillés:** | Eau (chaude), savon, détergents, produits à base d'alcool, acides dilués - vinaigre |