MultiCoat-SB

Type de revêtement:	Caoutchouc
Applications possibles:	Métallurgie et emballage métallique : rouleaux, roues et sleeves pour le (pré)laquage, le vernissage, la peinture et l'enduction chimique (« chemcoating ») Transformation de papier et de film – produits siliconés et adhésifs : rouleaux et sleeves applicateur / transfer / contreparties pour le siliconage et l'encollage Transformation du bois : rouleaux de laquage, de teinture et d'encollage Toute conversion d'emballages flexibles, de film, d'aluminium, de papier et de carton : vernissage (UV), enduction – complexage, contreparties
Gamme de dureté:	35, 45, 55, 65, 75, 80 Shore A
Couleurs disponibles:	vert
Epaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 30 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 120°C / en pointe 130°C Humide: continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Bonnes propriétés physiques Excellente tenue aux solvants polaires (MEC, acétates, alcools…) Très bonne mouillabilité – énergie de surface élevée Haute pureté et homogenéité Facile à rectifier et à tailler
Résistance chimique:	Solutions acides: Très bon Solutions alcalines: Très bon Eau chaude et vapeur: Très bon Ozone: Excellent Huiles et matières grasses: Pas bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Pas bon Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savons et détergents, nettoyants acides/alcalins, solvants polaires : alcools, MEC,...