NipFoil-S-AS

Bezugstyp:	Gummi
Mögliche Anwendungen:	Herstellung und Konversion von Plastikfolie, Klebebänder und flexibelen Verpackung : Nip- und Andruckwalzen, Leitrollen, Kaschierwalzen Kontakt- und Auflegerollen für das Wickeln Nipwalzen für Coronabehandlung, dank die hervorragende antistatische Eigenschaften
Härtebereich:	35, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz
Empfohlene Belagsstärke:	min. 6 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken: kontinuierlich 110°C / Höchstwert 130°C naß: kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute physikalische und dynamische Eigenschaften Neutrales Verhalten in Kontakt mit unterschiedlichen Plastikfolien Hervorragende Widerstand gegen polaren Lösungsmitteln Nicht geeignet für Kontakt mit Ölen und Fetten Not recommended with oils and greases Antistatic.
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch
Chemische Widerstand:	Säuren: Ausgezeichnet Basen: Ausgezeichnet Heißwasser und Dampf: Sehr gut Ozon: Ausgezeichnet Öle und Fette: Nicht geeignet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Nicht geeignet Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Ausgezeichnet Alkohole (Äthanol, IPA,...): Ausgezeichnet Alterungswiderstand: Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, saure und basische Reiniger, Alkohole, MEK, Äther, Ethylacetat