NipFoil-S-AS

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Production et conversion de films plastiques, d'adhésifs et d'emballage flexible : rouleaux pinceurs, rouleaux presseurs, rouleaux de guidage, laminage. Rouleaux de contact pour le bobinage Rouleaux de nip pour les traitements corona grâce à de hautes propriétés antistatiques.	
Gamme de dureté:	35, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 6 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 110°C / en pointe 130°C continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Très bonnes propriétés mécaniques et dynamiques. Comportement neutre au contact de toutes sortes de films plastiques. Excellente résistance aux solvants. Extrême résistance à l'ozone Non recommandé en contact avec les huiles et graisses.	
Caractéristiques:	Antistatique	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Excellent Excellent Très bon Excellent Pas bon Pas bon Pas bon Excellent Excellent Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), nettoyants acides et alcalins, alcools, MEC, éther, acétate d'éthyle	