GelForm-S

Bezugstyp:	Gummi
Mögliche Anwendungen:	Die Herstellung und Verarbeitung von PVC und von weichem Plastik (Bodenbelag, Blätter und Liner, Tapete, technisch Textil, Kunstleder...) : - Pressrollen, Presseurwalzen für den Anstrich, die Gelierung, die Kalandrierung, die Prägung und die Kaschierung - Antriebs- und Traktionswalzen - Presseur-Rollen für den Rotogravurdruck und für den Lackanstrich
Härtebereich:	50, 55, 60, 70, 75, 80, 90 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz
Empfohlene Belagsstärke:	min. 15 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken: kontinuierlich 110°C / Höchstwert 130°C naß: kontinuierlich 80°C / Höchstwert 100°C
Eigenschaften und Vorteile:	Gute Widerstand gegen Ftalaten und gegen den meisten Weichmachern, sowie verwendet in der Produktion von PVC und weichem Plastik Gute physikalische Eigenschaften, Abnutzungs-, Einschnitt- und Weiterreisswiderstand Gute und Stabile Griffeigenschaften
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch
Chemische Widerstand:	Säuren: Ausgezeichnet Basen: Ausgezeichnet Heißwasser und Dampf: Sehr gut Ozon: Ausgezeichnet Öle und Fette: Nicht geeignet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Nicht geeignet Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Sehr gut Alkohole (Äthanol, IPA,...): Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, saure und basische Reiniger, IPA, alkohole, MEK, Äther, Ethylacetat
Bemerkungen:	Nasstemperatur = in Kontakt mit Wichmachern Wegen des zunehmendes Gebrauchs Ölaftihen Weichmachern, empfehlt Hannecard Laborprüfungen im Zweifelsfall