FoilSpread-AS

Bezugstyp:	Gummi
Mögliche Anwendungen:	Contact rollers, winding rollers, spreading rollers and all applications where soft and constant contact is needed : thin films, stretchnig films
Härtebereich:	30, 35, 45, 50 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken: kontinuierlich 100°C / Höchstwert 110°C naß: kontinuierlich 70°C / Höchstwert 80°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute physikalische Eigenschaften, gute Weiterreiss- und Einschnittwiederstand. Hervorragende Öl- und Fettwiderstand - Benzin- und Kerosinbeständig. Gute Wiederstand gegen verdünnte Säure und gegen alkalische Lösungen. Antistatische.
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch
Chemische Widerstand:	Säuren: Gut Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Gut Ozon: Sehr gut Öle und Fette: Ausgezeichnet Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit