NipFoil-XPE-AS

Bezugstyp:	Sondergummi
Mögliche Anwendungen:	Alle Konversion von flexiblen Substraten : Nipwalzen, Leitrollen, Kontaktwalzen bei hoher Temperatur Herstellung von Plastikfolie und flexibler Verpackung : Nipwalzen, Kaschierwalzen (antistatisch) Blasenfolieextrusion : Obere und untere Nipwalzen Konversion von selbstklebenden Substraten : Leit- und Steuerrollen am Ein- und Ausgang Ofen Rollen für den Wickeln, Schneiden und Breitstrecken von Film, Folie und Papier
Härtebereich:	55, 60, 65, 70, 80, 90, 96 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken — kontinuierlich 120°C / Höchstwert 140°C naß — kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Gute Stabilität unter Druck bei Hochtemperatur Gute Abrieb- und Weiterreisswiderstand Sehr gute Beständigkeit gegen saure und basische Chemikalien - sehr gute Ozonwiderstand Geeignet für kurzfristiges Kontakt mit polaren Lösungsmitteln, wie MEK, Acetat und Ether, und mit Ölen - nicht geeignet für Kontakt mit aromatischen Lösungsmitteln
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch
Chemische Widerstand:	Säuren: Ausgezeichnet Basen: Ausgezeichnet Heißwasser und Dampf: Ausgezeichnet Ozon: Ausgezeichnet Öle und Fette: Mäßig Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Nicht geeignet Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Mäßig
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, säure und alkalische Reiniger, Seife und Detergenten, Alkohole

NipFoil-XPE-AS

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT