Flexocoat

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Applications possibles:	Bill Blade	
Gamme de dureté:	35 PJ	
Couleurs disponibles:	marron	
Epaisseur conseillée:	max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 110°C
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen Moyen Très bon Très bon Bon Pas bon Pas bon
Remarque:	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT