

HannePress BD



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Blind Drilled Press roll, Dri Press	
Härtebereich:	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 120°C
Internes Kühlung:	recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until 5°C < dT < 10°C	
Mögliches Oberflächendesign:	P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
Chemische Widerstand:	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	