



<b>Type de revêtement:</b>	Polyurethane spécial	
<b>Applications possibles:</b>	presse aspirante rainurée, compresseuse aspirante rainurée	
<b>Gamme de dureté:</b>	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 PJ	
<b>Couleurs disponibles:</b>	vert	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	max. 25 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 80°C / en pointe 110°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Longue durée de vie grâce à une excellente résistance à l'usure sans hydrolyse Absorption élevée des vibrations  Système de collage haute performance Dureté et stabilité du profil en fonctionnement Pertes d'énergie limitées grâce à une très faible accumulation de chaleur Conception de surface sur mesure pour l'optimisation de l'essorage	
<b>Doctorage:</b>	Lame PEHD à 1 à 2 mm de la surface ou 18 degrés et 50 à 70 N/m si chargé, lame foil PEHD 10 degrés, 50 à 70 N/m  Doctorage à sec à proscrire	
<b>Usinage de surface possible:</b>	P (Plein), S (aspirante), BD (Trous borgnes), G (rainurée) & combinaison SBD, SG, SBDG, BDG	
<b>Pression linéaire max.:</b>	En fonction des conditions d'utilisation et du Ø des presses (si doute - à vérifier par Hannecard)	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Pas bon
	Solutions alcalines:	Pas bon
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Très bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Bonne résistance aux produits standards généralement utilisés sur machines à papier	
<b>Remarque:</b>	Liste de référence disponible sur demande	