

EmboFlex XL



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Embossing roll for Tissue/Hygiene Paper converting machine	
Härtebereich:	55, 60, 65, 70 Shore A	
Erhältliche Farben:	blau	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 12 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 110°C
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet Mäßig Mäßig Mäßig Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	