



Bezugstyp:	Verbundwerkstoff	
Mögliche Anwendungen:	Breast roll, Forming roll, Wire Guide roll, Table roll, Felt roll, Felt Guide roll, Drying Wire roll, Drying Felt roll, Paper Sheet roll in dry or wet environment	
Härtebereich:	90 Shore D	
Erhältliche Farben:	blau	
Empfohlene Belagsstärke:	max. 15 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Gut Gut
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	