PikoFlon

Type de revêtement:	Carbure	
Gamme de dureté:	1100 Vickers	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	Standard 150 µm	max. 1000 µm
Résistance à la température:	Sec:	continu 150°C / en pointe 210°C
Caractéristiques:	Force d'adhérence: Rugosité de surface (Ra):	> 75 MPa min. 2 µm - max. 4 µm
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Bon Bon Bon Bon Très bon Pas bon Pas bon
Remarque:	- liste de référence disponible sur demande - bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT