HannElast-XP

Bezugstyp:	Gummi
Mögliche Anwendungen:	Räder, Treiberrollen und -scheiben, Transportrollen für jede industrielle Anwendung Transportrollen für den Bergbau und für den Transport von Rohstoffen und Erzen Rollen mit starker Abnutzung, in trockener oder feuchter Umgebung, aber ohne Präsenz von Ölen und Fetten Textilindustrie und Bodenbelagherstellung : Wickelwalzen und Treiberrollen für den Verschnitt und für die Verpackung
Härtebereich:	65, 70 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz, beige
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken: kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C naß: kontinuierlich 60°C / Höchstwert 70°C
Eigenschaften und Vorteile:	Very good abrasion resistance, overall very good physical properties High friction coefficient, excellent grip Good resistance to acid and alkaline solutions up to 50 °C – good resistance to alcohol based solventsh friction coefficient, excellent grip
Chemische Widerstand:	Säuren: Gut Basen: Gut Heißwasser und Dampf: Nicht geeignet Ozon: Mäßig Öle und Fette: Nicht geeignet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Nicht geeignet Chlorhaltige Lösemittel: Nicht geeignet Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Mäßig
Empfohlene Reinigungsmittel:	Wasser, Heisswasser, Seife und Detergente, Alkohole, saure Reiniger