

Tissustar BDG



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Blind Drilled Grooved pressure roll for Tissue Machines	
Härtebereich:	20, 25, 35, 40, 45, 65 PJ	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	Standart 20 mm	max. 25 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 90°C / Höchstwert 120°C
Eigenschaften und Vorteile:	Conformation to the Yankee surface Hardness stability Wear resistance Void volume stability under compression in the nip Low heat build up and fast dissipation of calories	
Internes Kühlung:	Recommended inlet T° of the cooling water : 30 and 45°C Adjust water flow until $5^{\circ}\text{C} < \Delta T \text{ outlet-inlet} < 10^{\circ}\text{C}$	
Mögliches Oberflächendesign:	P (plain), BD (blind drilled), G (grooved)	
Chemische Widerstand:	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
Bemerkungen:	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	