HanneDrive HP

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Helper, entraineur de toile sur une position chargée
Gamme de dureté:	12, 20, 25, 30, 35, 45, 65 PJ
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 90°C / en pointe 120°C
Propriétés et avantages:	Résistance à l'abrasion Résistance aux chocs et impacts Stabilité dimensionnelle et de dureté dans le temps Développé pour des pressions importantes
Doctorage:	Lame PEHD : positionnée de 1 à 2 cm de la surface. si pression lame nécessaire : angle 16 à 20 deg, pression 50 à 70 (maxi 100) N/m (doctorage à sec interdit)
Usinage de surface possible:	Plein, Aspirant (S)
Résistance chimique:	Solutions acides: Bon Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Bon Ozone: Bon Huiles et matières grasses: Excellent Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier
Remarque:	Liste de référence disponible sur demande