

# Tissupress II BDG



<b>Bezugstyp:</b>	Sondergummi	
<b>Mögliche Anwendungen:</b>	Blind Drilled Grooved pressure roll for Tissue Machines	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	max. 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
<b>Bemerkungen:</b>	- Referenzliste auf Anfrage erhältlich - Gute Beständigkeit gegen Standardchemikalien, die normalerweise in Papiermaschinen verwendet werden	