

CoroNip-XP-AS



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Nipwalzen für die Coronabehandlung (biaxial orientierte Plastikfolie, Plastikfolie durch Flach- oder Blasenextrusion)	
	Nipwalzen für die Flammebehandlung von Plastikfolie	
Härtebereich:	55 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 120°C / Höchstwert 130°C
Eigenschaften und Vorteile:	Antistatischer Werkstoff mit hervorragender Nipstabilität, selbst nach Daueranwendung	
	Hervorragende physikalische Eigenschaften	
	Höchster Abriebwiderstand im Markt	
	Sehr guter Temperaturwiderstand und -stabilität	
	Hervorragender Ozonwiderstand	
Spezifische Eigenschaften:	Antistatisch Oberflächenrauheit (Ra):	min. 1.2 µm - max. 1.6 µm
Chemische Widerstand:	Säuren:	Gut
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Ausgezeichnet
	Öle und Fette:	Gut
	Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...):	Mäßig
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
	Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Sehr gut
	Alterungswiderstand:	Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, säure und alkalische Reiniger, Seife und Detergenten, Alkohole	