

Vulcoplast



Bezugstyp:	Sondergummi	
Härtebereich:	55, 60, 65 Shore A	
Erhältliche Farben:	schwarz	
Temperaturbeständigkeit:	trocken	kontinuierlich 150°C / Höchstwert 160°C
Chemische Widerstand:	Säuren:	Mäßig
	Basen:	Gut
	Heißwasser und Dampf:	Gut
	Ozon:	Sehr gut
	Öle und Fette:	Ausgezeichnet
	Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...):	Mäßig
	Chlorhaltige Lösemittel:	Nicht geeignet
	Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Nicht geeignet
	Alkohole (Äthanol, IPA,...):	Sehr gut